


PLOT CRYSTAL PLRE4

FICHE PRODUIT



DESCRIPTIF

- . Appareil de balisage extérieur à Led RGBW.
- . Bâti en verre trempé épaisseur 15 mm + tube en aluminium.
- . Batterie LiFePO4 4,5 Ah.
- . Panneau solaire Sunpower Back Contact avec technologie MPPT.
- . Management algorithmique par microprocesseur garantissant la gestion de la charge et le calcul d'une puissance optimale toute l'année en tenant compte de la latitude, de la saison et des conditions météorologiques.

-
- . Températures de charge de la batterie :- 10°C / + 60°C.
 - . Températures de fonctionnement :- 30°C / + 85°C.
 - . Tenue maximale à la compression : 3 tonnes (apte au passage de véhicules de 32 tonnes maximum).
 - . Poids : 1,25 kg.
 - . Dimensions : 119 x 72 mm.
 - . Classe III- IP67- IK10- CE.

-
- . Connexion Bluetooth pour pilotage du produit à distance via l'application Nowatt :
 - Fonction ON/OFF de l'appareil.
 - Paramétrage du scénario d'éclairage.
 - Groupage : création de groupe pour un pilotage simultané des plots Crystal.



LEDS

Montage avec les Leds suivantes :
4 Leds RGB + 4 Leds blanches 4000 K





BATTERIE

Batterie LiFePO4 4,5 Ah		
Cycles	DOD (en %)	Durée de vie (en années)
2000	100	5
3000	80	8
8000	55	22

SCÉNARIOS

L'application permet de définir le temps de fonctionnement.

Application NOWATT disponible sur :



Groupage : possibilité de créer des groupes de Plots Crystal PLRE4 sur l'application, et de les piloter simultanément.


GARANTIE

Produit garanti deux ans en conformité avec les garanties du syndicat français de l'éclairage.

INSTALLATION


La méthodologie d'installation des Plots Crystal dépend du type de sol.
Merci de vous référer à notre manuel disponible sur demande.

EXEMPLE DE POSE EN BETON COULÉ NON FERRAILLÉ



ÉTAPE 1

- Effectuer un carottage de 130 mm de diamètre pour une profondeur de 95 mm minimum dans le béton.
- Retirer la carotte.
- Enlever toutes les poussières et traces d'humidité qui réduiraient l'efficacité du mortier.



ÉTAPE 2


- Couler un mortier de repos ou remplir de sable selon les deux configurations suivantes:

Plot affleurant :

H (hauteur de mortier) = P (profondeur carottage) - 75 mm


Plot dépassant de la hauteur de la collerette :

H (hauteur de mortier) = P (profondeur carottage) - 60 mm



ÉTAPE 3

- Installer le plot dans la cavité en mettant éventuellement des cales pour régler l'horizontalité.
- Remplir de mortier ou de sable la cavité verticale jusqu'à 2 cm avant le sol fini. Bien tasser.
- Une fois le mortier sec, nettoyer la cavité et le plot.



ÉTAPE 4

- Réaliser le mortier de finition (plutôt liquide et assortir le sable à la couleur du sol).
- Temps de séchage = 24 h.

